

*М.Кочишев*  
**ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ**



# **ЗБОРНИК**

предавања, програма радионица,  
постер радова и презентација са  
**ХХVIII републичког семинара**  
**о настави физике**

**ВРЊАЧКА БАЊА – 2010**

*Михаил Г*

## **ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ**



# **ЗБОРНИК**

**предавања, програма радионица,  
постер радова и презентација са  
XXVIII републичког семинара о  
настави физике**

**ВРЊАЧКА БАЊА – 2010**

# **ОРГАНИЗАТОР СЕМИНАРА**

## **Друштво физичара Србије**

*Стручни одбор:*

1. Душанка Обадовић
2. Илија Савић
3. Вера Бојовић
4. Стеван Јокић
5. Јаблан Дојчиловић
6. Божидар Вујчић
7. Мирјана Поповић Божић
8. Бранислав Јовановић

*Уредник зборника:*

Илија Савић

*Технички уредник:*

Душан Ђасић

*Лектор:*

Гордана Давидовић

*Организациони одбор:*

1. Александар Белић
2. Дарко Танасковић
3. Иван Дојчиновић
4. Татјана Марковић Топаловић
5. Наташа Каделбург
6. Николић Слађана
7. Весна Вучић
8. Предраг Давидовић

*Издавач:*

Друштво физичара Србије

Тираж: 220 примерака

Штампа: „ТОН ПЛУС“, Нови Београд

# Мерење коефицијента слабљења у пластичном оптичком влакну


Милан С. Ковачевић<sup>1</sup>, Невена Аксин<sup>2</sup>

Институт за физику, ПМФ Крагујевац  
VII разред, ОШ "Радоје Домановић" Крагујевац

**Апстракт.** У раду је описан експеримент за мерење коефицијента слабљења снаге светlosti у пластичном оптичком влакну. Коефицијент слабљења је одређен применом *cut-back* методе. Извршена су мерења за четири таласне дужине светlosti из видљивог и инфрацрвеног дела електромагнетног спектра.

## Оптичко влакно

Оптичко влакно је диелектрична структура за вођење и транспорт енергије на таласној дужини која одговара видљивом или инфрацрвеном опсегу електромагнетног спектра. Влакна су саграђена од више слојева транспарентног материјала. Централни слој се назива језгром. На њега належе други слој диелектричног материјала, омотач. Ова двослојна вођица обавијена је једним заштитним слојем (Слика 1). Светlost птује дуж језгра оптичког влакна. Материјал језгра влакна има индекс преламања  $n_1$ , а материјал омотача влакна има индекс преламања  $n_2$ . Индекс преламања језгра влакна је већи од индекса преламања омотача влакна. Да би се светlost простирила кроз влакно на принципу тоталне рефлексије, упадни угао светlosti у односу на нормалу мора да буде већи од критичног угла  $\alpha_c$ . Из Снелловог закона, следи да је  $\alpha_c = \sin^{-1}(n_2 / n_1)$ . Светlosни зраци који упадају под углом  $\alpha > \alpha_c$ , односно  $\theta < \theta_c$ , простираће се кроз језгрa влакна по принципу тоталне рефлексије светlosti.



СЛИКА 8. Геометрија и структура оптичког влакна

Карактеристике процеса преноса светlostи кроз оптичко влакно зависе од облика расподеле индекса преламања језгра и омотача влакна. Оптичко влакно са степенастим индексом преламања има константну вредност индекса преламања дуж целог попречног пресека језгра влакна. Путање светлосних зрака у овом влакну су праве линије, при чему се светлосни зраци при проласку кроз влакно тотално рефлектују на граничној површи језгра и омотача, и поново враћају у језгро. Оптичка влакна са градијентним индексом преламања имају језгро чији се индекс преламања мења радијално тако што расте постепено од вредности индекса преламања омотача  $n_2$  до неке максималне вредности  $n_1$  дуж осе влакна. Трајекторија светlostи у градијентном оптичком влакну има облик хеликоиде. За више детаља о оптичким влакнима читаоцима препоручујемо референце [1-3].

Да би се светlost простирила дуж језгра оптичког влакна, мора се убацити у влакно под углом  $\theta_0 < \Theta_{\max}$ , где је  $\Theta_{\max}$  прихватни угао влакна. Прихватни угао влакна се може изразити помоћу индекса преламања језгра и омотача влакна, као  $\sin \Theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$ . Синус прихватног угла оптичког влакна назива се нумеричка апертура и изражава способност оптичког влакна да прихвати светlost коју емитује извор.

### Слабљење снаге светlostи у оптичком влакну

Када се светlost простире кроз оптичко влакно, долази до слабљења њене снаге. Губитак светlostи у влакну мери се у децибелима (dB) и дефинише се као  $a = 10 \log(P_{in} / P_{out})$ , где је  $P_{in}$  снага на улазу у влакно, а  $P_{out}$  снага на излазу из влакна. Тако губитак од 10 dB значи да је снага на излазу из оптичког влакна десет пута мања од улазне снаге светlosи. Следећа једначина повезује оптичку снагу на почетку и на крају влакна:

$$P(z) = P(0)e^{-\alpha' z} \quad (1)$$


где је  $P(0)$  снага светlostи на почетку влакна,  $z = 0$ ,  $P(z)$  снага светlostи на крају влакна,  $z$  дужина влакна. Параметар  $\alpha'$  назива се коефицијент слабљења (eng. *attenuation constant*). Коефицијент  $\alpha'$  има димензије  $\text{km}^{-1}$ . У пракси је погодније изразити коефицијент слабљења у dB/km:

$$a = 10 \log(P_{in} / P_{out}) = 10(\alpha' z) \log e \quad (2)$$

$$\alpha \equiv a / z = 4.343 \alpha' \quad (3)$$

Слабљење светlostи у оптичком влакну настаје услед унутрашњих и спољашњих губитака светlostи. Унутрашњи губици настају услед апсорције и Rayleigh-овог расејања светlostи. Спољашњи губици светlostи настају услед микроскопских деформација у влакну и савијања влакна при његовој инсталацији. Микроскопске деформације влакна обухватају неравнине које се јављају на граници језгра и омотача, флукутације вредности пречника језгра итд. Ако

анализирамо слабљење снаге светлости у влакну у зависности од таласне дужине светlosti, постоје три главна минимума који се налазе у инфрацрвеној области електромагнетног спектра, на таласним дужинама: 850 nm, 1310 nm, и 1550 nm. Интервали таласних дужина од 800 nm до 900 nm, од 1250 nm до 1350 nm и од 1500 nm и 1600 nm називају се оптичким прозорима, и у њима се светлост најчешће преноси кроз оптичка влакна. Код пластичних поли-метил-метакрилних (PMMA) влакана, која смо користили у нашем експерименту, постоје још три оптичка прозора: 520 nm, 570 nm, и 650 nm, са карактеристичним слабљењем оптичког сигнала од 73 dB/km, 64 dB/km и 130 dB/km, репективно (Слика 2).




СЛИКА 2. Крива слабљења оптичког сигнала у PMMA пластичном оптичком влакну [5]

## Експеримент

Постоји више метода за одређивање коефицијента слабљења сигнала у оптичком влакну. Једна метода позната је још и као cut-back метода [4]. Суштина ове методе је у следећем: претпоставимо да имамо два влакна, једно краће, дужине  $L_1$ , и дуже влакно, чија дужина износи  $L_2$ . Ако претпоставимо да је снага светлости на улазу у влакно  $P_{in}$ , помоћу једначине (2) лако налазимо да је

$$\alpha = \frac{10}{L_2 - L_1} \log \frac{P_{L1}}{P_{L2}} \quad (4)$$

где су  $P_{L1}$  и  $P_{L2}$  снаге светлости на излазу краћег и дужег влакна, репективно.



СЛИКА 3. Метода и шематски приказ експеримента.

## Резултати и дискусија

Шема експеримента је приказана на Слици 3. Мерења су извршена са четири диоде чије су таласне дужине редом:  $\lambda_1 = 550 \text{ nm}$ ,  $\lambda_2 = 625 \text{ nm}$ ,  $\lambda_3 = 700 \text{ nm}$  и  $\lambda_4 = 850 \text{ nm}$ . Референтни напон фотодиоде износио је 5.47 V. Мерењем пада напона на фотодиоди за кратко и дугачко влакно, добијени су резултати који су приказани у Табели 1. Затим се коефицијент слабљења израчунава применом формуле (4).

**ТАБЕЛА 1. Коефицијент слабљења за PMMA пластичном влакну**

Таласна дужина $\lambda$ (nm)	Краће влакно $L_1 = 0.5 \text{ m}$ $\Delta U$ (V)	Дуже влакно $L_2 = 8 \text{ m}$ $\Delta U$ (V)	$\alpha$ (dB/m)
550	0.16	0.13	0.12
625	0.45	0.23	0.38
650	0.19	0.14	0.17
850	4.32	0.44	1.32

Израчунате вредности за коефицијент слабљења приближно одговарају вредностима које се могу очитати са Слике 2. На основу израчунатих вредности јасно се уочава зависност коефицијента слабљења од таласне дужине светlostи која се преноси кроз оптичко влакно. Описани експеримент се може реализовати у школским кабинетима из физике и исти укључити у програм додатне наставе.

## Захвалница

Аутори се захваљују Др Саши Симићу на помоћи у вези са техничким решењем поставке експеримента.

## Литература

1. Cherin A. H., *Introduction to optical fibers*, New York, McGraw-Hill, 1983.
2. Ковачевић M., Шта сваки професор физике треба да зна о оптичком влакну, Зборник предавања и постер радова, XXV Републички семинар, В. Бања, 2007, стр. 182-187.
3. Ковачевић M., Доприноси моделовању простирања светlostи кроз мултимодна оптичка влакна, (Докторска дисертација), Крагујевац, 2007.
4. Marcuse D., *Principles of Optical Fiber Measurements*, New York, Academic Press, 1981.
5. Zeimann O., Krauser J., Zamzow P.E., Daum W., *POF Handbook*, Berlin, Springer-Verlag, 2008.